

GOUD

GARANT

verwerkings- voorschriften

Opslag

Goudgarant vóór verwerking opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. De platen voldoende ondersteunen tegen doorbuiging (maximaal 30 cm h.o.h.).

Verwerking

Goudgarant kan met normaal gereedschap worden verwerkt. Na het zagen dient u scherpe randen te schuren voor een betere hechting van randsealer en verfsysteem.

Constructie

Voor een duurzame constructie:

- Randen rondom 10 mm vrijhouden. Dit is de minimale ruimte voor periodiek onderhoud.
- Horizontale boeistroken aan de bovenzijde beschermen met een daktrim
- Voldoende ventilatie aanbrengen in de constructie
- Juiste h.o.h. afstand van het regelwerk
- Bevestigen met corrosievrije schroeven
- Schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van de plaatrand en 25 mm uit de hoek

Randafwerking

Voor een goede bescherming van de randen, vóór plaatsing:

- Onderzijde van panelen "arm" schaven voor een snelle waterafvoer
- Randen minimaal 2 maal behandelen met een randsealer of pvac lijm (D4) met verharder


Afwerking oppervlak

Voor een juiste afwerking van het oppervlak:


- Dicht schroefgaten met een 2 componenten epoxy vulmiddel
- Gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. 'Open' verfsystemen zoals beits zijn ongeschikt voor buitentoepassing.
- Vraag advies bij uw verfleverancier




fout




fout



goed



goed



fout



goed

trima
plaatmaterialen

Symon Spiersweg 17
postbus 2073
1500 GB Zaandam
tel. 075 - 655 99 99
fax 075 - 655 99 00
www.trima.nl

GOUD

GARANT

garantie certificaat



Okoumé triplex van uitstekende kwaliteit met 20 jaar garantie. Deze plaat wordt speciaal geproduceerd voor exterieure, bouwkundige toepassingen.

Garantie termijn

De garantie op Goudgarant geldt voor een periode van twintig jaar, gerekend vanaf het moment van levering, mits voldaan wordt aan de verwerkingsvoorschriften van Goudgarant.

Belangrijke montagetips

- Voldoende ventilatie van de achterconstructie
- Juiste randbewerking
- Juiste randcoating en afdichting van schroefgaten
- Minimale laagdikte van de verf aan de voor- en achterzijde 80µ
- Opslag; de platen dienen na ontvangst horizontaal opgeslagen te worden in een droge en goed geventileerde ruimte, op pallets of op balkjes van gelijke dikte om doorbuiging van de platen te voorkomen. De balkjes dienen recht onder elkaar te liggen en maximaal 1 meter h.o.h. uit elkaar.

Uitsluitingen

- Normale slijtage, onvoldoende onderhoud
- De platen niet behandeld en verwerkt zijn volgens de verwerkingsvoorschriften
- Verontachtzaming van de normen, welke gelden voor goed onderhoud van triplex voor buitentoepassing
- Er vóór verwerking gebreken zichtbaar waren
- De toepassing van de plaat niet voldoet aan de geldende norm

Garantie inhoud

Als binnen de genoemde periode Goudgarantplaten delaminatie-verschijnselen vertonen, welke constructief nadelige gevolgen kunnen hebben, dan zal de garantiegever:

- De betreffende platen herleveren
- De reparatiekosten vergoeden tot een maximum van 3x de factuurwaarde van de geleverde platen tot een maximum van € 45.000,- per gebeurtenis, onder aftrek van een eigen risico van € 250,-

Schademelding

In geval van schade dient de leverancier, binnen 5 werkdagen, schriftelijk te worden ingelicht met vermelding van:

- Factuurnummer en datum
- Datum van levering
- Locatie van het betreffende project
- Gespecificeerde begroting van de schade. Bovendien moet de leverancier in de gelegenheid gesteld worden ter plaatse de schade vast te stellen

trima
plaatmaterialen

Symon Spiersweg 17
postbus 2073
1500 GB Zaandam
tel. 075 - 655 99 99
fax 075 - 655 99 00
www.trima.nl